



**Pesado**

## BESTLIGHT1 OB

Zueco universal ultraligero

Cubierta	EVA expandido
Plantings	SJ Básico 2
Suela	EVA / caucho
Norma de seguridad	OB / SRC
Rango de tamaño	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 US 3.0-13.0 / CM 23.0-31.0
Peso de la muestra	0.197 kg
Estándar	EN ISO 20347:2012



BLK




WHT



### Lavable a 30°C

Estos zapatos se pueden lavar en una lavadora a 30°C.



### Esterilizable químicamente y por rayos UV

Este zapato es esterilizable químicamente y por rayos UV.

**Industrias:**

Servicio de comidas, Química, Limpieza, Alimentos y bebidas, Médico

**Ambientes:**

Ambiente seco, Superficies extremadamente resbaladizas, Ambiente húmedo

**Instrucciones de mantenimiento:**

Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

	Descripción	Unidad de medida	Resultado	EN ISO 20347
<b>Cubierta</b>	<b>EVA expandido</b>			
	Superior: permeabilidad al vapor de agua	mg / cm <sup>2</sup> / h	N/A	≥ 0,8
	Superior: coeficiente de vapor de agua	mg / cm <sup>2</sup>	N/A	≥ 15
<b>Plantings</b>	<b>SJ Básico 2</b>			
	Plantilla: resisten a la abrasión	ciclos	N/A	≥ 400
<b>Suela</b>	<b>EVA / caucho</b>			
	Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)	mm <sup>3</sup>	83.0	≤ 150
	SRA resistente al deslizamiento de la suela: talón	fricción	0.45	≥ 0,28
	SRA resistente al deslizamiento de la suela SRA: plana	fricción	0.46	≥ 0,32
	Resistente al deslizamiento de la suela SRB: talón	fricción	0.22	≥ 0,13
	SRB resistente al deslizamiento de la suela: plana	fricción	0.32	≥ 0,18
	Valor antiestático	MegaOhm	N/A	0,1 - 1000
Valor de la ESD	MegaOhm	N/A	0,1 - 100	
	Absorción de la energía del talón	J	N/A	≥ 20

Tamaño de la muestra: 42

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marca Safety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros